Rondelles/colliers en résine - Caractéristiques

Propriété des matériaux à base de résine

- : Ce matériau largement et fréquemment utilisé offre une excellente résistance mécanique. Possibilité de choisir une couleur blanche ou noire.
- Bakélite
 Fluororésine
 PEEK
- Se macriau largement et requeriment unitse une une une excellente resistance necentique. Possibilité de unitse in de Content blanche de finance de la le de polyacétal. Un models à qualifé conducteur, efficace contre l'électricité statique, est également disponible.

 Sert d'isolant En plus d'un type en papier, un type en tissu plus résistant est également proposé.

 Excellente résistance aux impacts, stabilité chimique et propriétés électriques. Ce matériau offre également d'excellentes propriétés de glissement; il est donc utilisé dans les zones rotatives.

 Excellente résistance à la chaleur/aux produits chimiques. Ce matériau présente également d'excellentes propriétés mécaniques à haute température.
- Verre époxy
 Polycarbonate
- Robustesse et résistance à la chaleur/humidité supérieures à celles de la bakélite.
 Résistance aux impacts la plus élevée de tous les matériaux transparents à base de résine, en plus d'une excellente résistance à la chaleur/au froid. Ce matériau peut donc être utilisé dans un
- très grand éventail d'applications.

 Excellentes propriétés de glissement et résistance à l'abrasion. Ce matériau est adapté aux zones de glissement/rotation. • Polyslider®

■Caractéristiques des rondelles/colliers à base de résine

Elément			Méthode de test (ASTM*)	Unité	Matériau										
						MC Nylon			Bak	élite	Fluororésine				
					Polyacétal		Classe de conductivité/ antistatique	Classe de antistatique	Base	Base		Polyéthe- réthercé-	Verre époxy	Polycarbo- nate	
						Standard	CDR2	CDR6	papier	chiffon	lène	tone	оролу		
	Résistance à la traction		D638	MPa	61	96	68	74	113	97	13.7~34.3	98	309	59	
Caractéristiques thermiques Propriétés mécaniques	Elongation		D638	%	40	30	10	7	2.6	2	200~400	20	4	60~120	
	Résistance à la flexion	Verticale	D790		89	110	117	117	189	144	-	170	431	80.4	
		Filetages femelles parallèles	D790		09	110			182	148				00.4	
	Module de flexion		D790	MPa	2589	3530	4110	4020	9680	8650	550	4021	16300	2200	
	Résistance à la compres- sion	Verticale	D695		103	95	98	93	135	116	11.8	119	266	73.5	
	Déformation de 5%	Filetages femelles parallèles	D695						132	115	11.0				
	Résilience Izod (encoches)		D256	J/m	74	50	35	35	-	-	160	77	-	740~980	
	Dureté Rockwell		D785	Échelle R/M	R119 M78	R120	R119	R117	-	-	-	120	-	M60~70	
	Température 0.45MPa de déformation		D648	°C	158	215			-	-	121	-	-	145	
	sous charge	1.82MPa	5040	°C	110	200			206	230~	55	155	230~	-	
	Température ambiante de fonctionnement		-	°C	-45~95	-40~120		-50~100		-40~250	-50~250	-150~180	~110		
	Voir : Température de destruction * Température de début de carbonisation, d'effondrement, de dissolution		-	°C	165	222	215	215	-	-	327	340	-	-	
	Coefficient de dilatation linéique D69		D696	10 -5 /°C	9.0	9.0	8.0	7.5	-	-	9.9	5.0	1.55	6.0~7.0	
ొ	Conductivité thermique D177		D177	W/m·k	0.233	0.233	0.512	0.709	0.21	0.38	0.25	0.25	0.47	0.19	
	Constante diélectrique	onstante diélectrique 10 ⁶ Hz D150		-	3.7	3.7	-	-	4.24	5.33	18.6	3.3	-	3.0	
idnes	Facteur de dissipation 10 ⁶ Hz D150		D150	-	0.007	0.02	-	-	0.036	0.056	~2x10 ⁻⁴	3x10 ⁻³	-	0.0012	
électr	Résistivité transversale spécifique D25		D257	Ω·cm	-	-	-	-	-	-	>1018	>1016	10 ¹¹ ~10 ¹²	>1017	
Caractéristiques électriques			ANSI/ESD STM11.11	Ω	10 ¹²	10 ¹³	10 ⁴ ~10 ⁶	10 ⁵ ~10 ⁷	-	-	-	-	-		
Caract	Résistance de claquage diélectrique (tension de rupture) D145			kV/mm	20	20	-	-	29.5	18.6	19	19	23	15	
	Résistance à l'arc		D495	sec	-	-	-	-	-	-	>300	23	180	-	
Autres	Densité spécifique		D792	-	1.41	1.16	1.2	1.23	1.4	1.4	2.14~2.2	1.32	1.8~1.85	1.2	
	Absorption d'humidité (à 23°Cx24h)		D570	%	0.22	0.8	-	-	0.5~1.3	1.6~1.8	<0.01	0.14	0.4	0.24	
	Contenu de fibre de verre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oui	-	
	Législation en matière de sécurité alimentaire		-	-	Conforme	Conforme*		-	-	-	Conforme	Conforme	-	1	
	Résistance aux flammes		[UL94]	-	(HB équiv.)	(HB équiv.)	(HB équiv.)	(HB équiv.)	-	-	(V-0 équiv.)	(V-0 équiv.)	-	-	
Résistance chimique	©: Excellent ○: Bon △: Discutable ×: Médiocre	Huile	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	
		Acide	-	-	△~X	×	×	×	-	-	0	0	-	Δ	
		Alcali	-	-	0	○~△	○~△	0~△	-	-	0	0	-	×	
		Solvant organique	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	×	
Caractéristiques	©: Excellent ○: Bon △: Discutable ×: Médiocre	Propriétés de glissement	-	-	0	0	0	0	Δ	Δ	0	0	Δ	Δ	
		Résistance à la chaleur	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	0	△~○	0	
		Isolation	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	
		Résistance à l'abrasion	-	-	Δ	0	Δ	Δ	×	×	0	0	×	×	
		Stabilité des dimensions	-	-	0	Δ	Δ	Δ	0	0	×	0	0	0	
		Capacité d'usinage	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ	0	

- Tonforme à la législation sur la sécurité alimentaire (nylon MC, standard : après ébulifion pendant 1.5h) Les valeurs mentionnées ne sont pas garanties mais indiquées pour référence.
 To le pas stocker de matériaux à base de résine pendant de longues périodes afin d'éviter toute déformation des dimensions sous l'effet d'une absorption d'eau (plus le matériau présente un taux d'humidité élevé, plus il sera déformé).
 Un test JIS permet d'obtenir les valeurs des propriétés du polycarbonate (pour référence).


- ¶ La bakélite peut se décolorer avec le temps, sans que cela n'altère ses propriétés.
 ¶ Pour les propriétés du PolysliderR, voir P.145.
 ¶ Résistance de surface testée à l'aide de la méthode ANSI/ESD STM11.11.

Rondelles/Colliers

Forme			Debesé	MC Nylon			Bakélite		Fluororésine	PEEK	V			Cáromi	Matériau
		Matériau	Polyacé- tal	Standard	Niveau conducteur CDR2 CDR6		Base papier	Base chiffon	/ Polytétra- fluoroéthy- lène	Polyétheré- thercétone	Verre époxy	Polycarbonate	Polyslider®	Cérami- que	d'isolation thermique
		Couleur Taille standard	Blanc Noir	Bleu Ivoire	Noir		Coloris naturel	Coloris naturel	Blanc	Gris	Vert	Transparent	Noir	Blanc	Blanc
Rondelle	Standard	P.143 D.E. D 4~60 D.I. V 0~55 Epaisseur T 2~10	T0.2 ~ 1.0 Disponible (blanc) P.145	•		•			T0.1 ~ 1.0 Disponible P.145	•	•	T0.1 ~ 1.0 uniquement P.145	T0.13 ~ 1.0 uniquement P.145	D10~45 V 3~20 T 3~5	D10~25 V 3~10 T 3~5
	Solide à embase	P.146 D.E. D 6~60 Diam. du nez V 2~58 Epaisseur T 3~50	•	•	•	D6~50	•	•	D6~50	D6~50	D6~50	-	-	-	-
	À embase	P.146 D.E. D 4~60 Diam. de bride H 6~70 D.I. V 0~55 Longueur totale L 2~10	•	•		•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Contre-alésé	P.151 D.E. D10~60 D.I. P 3~53 Epaisseur T 3~50	•	•	•	D10~50	•	•	D10~50	D10~50	D10~50	-	-	-	-
	Rondelle en résine carrée	P.156 Longueur A 6~25 Largeur B 6~100 Epaisseur T 2~10	• -	• -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Standard	P.147 D.E. D 4~100 D.I. V 2~55 Longueur totale L10~100	•	•	•	D4~50	•	•	• D4~50	D4~50	D4~50	-	-		D8~20 V 3~10 L 10~30
Collier	À embase	P.149 D.E. D 4~100 Diam. de bride H 6~110 D.I. V 0~90 Longueur totale L10~100	•	•	•	• D4~50	•	•	• D4~50	• D4~50	• D4~50	-	-	D6~25 H10~45 V 3~20 L 8~25	H12~30 V 3~10
	À guide	P.152 D.E. D 8~30 D.I. V 3~20 Longueur totale L 2~50	• -	• -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			• Produit	disponibl	e - Produ	it non disp	oonible								

En ce qui concerne la conception des pièces en résine

Contrairement aux métaux, la résine est la plus susceptible de se déformer ou de changer de dimensions sous l'effet de la température ou de l'humidité. Lors des travaux de conception, prêter attention aux points suivants.



TSi des pièces dont les dimensions ont été modifiées sont laissées un certain temps à température ambiante, elles pourraient reprendre leurs dimensions d'origine dans une certaine mesure.