
Toiles de PVC/Supports de toile

Standard, antistatique, antistatique avec quadrillages



	Référence pièce		Longueur	Epaisseur L	Largeur W			L1		L10		L50		
			Ĺ					Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
	Туре	T (nominale)	(m)		(m)	L1	L10	L50	1 à 9 pièces	10~50	1 à 9 pièces	10~50	1 à 9 pièces	10~50
Ξ	HPEMT													
	HPERT	0.2	1 10 50	0.2	1.2	0.3	4.2	16.2						
	HPEVT]												

Transparence optique

A Film PET général


B — HPFMT(Standard)


— HPERT(Antistatique),

HPEVT(avec grille)

Spécifié par incréments en mètre. * La masse inclut les noyaux en papier (sauf pour le type L1).








Plaques non PVC

Standard, antistatique, antistatique supérieur, pare-lumière, protection anti-UV



Dátáranas nikas		Longueur	Epaisseur	Lar- geur	Poids (kg)*		L1		L10		L50		
neierence p	Référence pièce						Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	
Туре	T (nominale)	(m)	ļ ·	(m)	L1	L10	L50	1 à 9 pièces	10~50	1 à 9 pièces	10~50	1 à 9 pièces	10~50
HPEFT			0.2	1.2	0.4	4.0	10.1						
HPEDT		1 10 50			0.4	4.2	13.1						
HPEGT	0.2		0.22	1.1	0.3	2.6	12.7						
HPEHT			0.18	1.2	0.3	2.5	12.6						
HPELT			0.19	0.82	0.2	2.4	12.0						

Spécifié par incréments en mètre. * La masse inclut les noyaux en papier (sauf pour le type L1).



Propriété du film

Transparence optique

250 300 350

Elément	Dissation	Valeur							
Element	Direction	Type standard	Type antistatique	Type antistatique supérieur	Type pare-lumière	Type à protection anti-UV			
Résistance à la	Verticale	343kgf/cm ²	242kgf/cm ²	360kgf/cm ²	463kgf/cm ²	714kgf/cm ²			
traction	Horizontale	329kgf/cm ²	225kgf/cm ²	380kgf/cm ²	433kgf/cm ²	670kgf/cm ²			
Résistance au	Verticale	93gf	536gf	1400gf	144gf	1490gf			
déchirement	Horizontale	100gf	704gf	1200gf	154gf	1400gf			
Résistance à la chaleur	-	110°C	80°C	80°C	80°C	80°C			
Résistivité superficielle	-	10¹⁴Ω	10¹²Ω	10 ⁸ Ω	-	-			

400 450 500 550

(Longueur d'onde nm)

Résultats de l'essai de dégazement du type antistatique et antistatique supérieur

Plaque	Méthode de mesure	Méthode SIM	Méthode SIM	Méthode SIM	Méthode SIM
	Dégazement	Malonate de diéthyle	Acétate d'éthyle	Phtalate de dibutyle	Phtalate de dioctyle
Type antista- tique	60°C 60min.	Inférieur à la limite de détection			
uque	Limite de détection	2.5ng/g	2.5ng/g	5.0ng/g	25.0ng/g
	Dégazement	La qua	ntité totale de co	Phtalate de dioctyle	
Type antistatique Type antistatique	85°C 16hr	d'hydrod	carbure est de 16	67μg/g à	Inférieur à la limite de détection
Type amustatique	Limite de détection		85°C x 16h.		25.0ng/g

SIM: acronyme de "Select Ion Monitoring" (type d'analyse par chromatographie en phase gazeuse). Mesure la substance de poids moléculaire préenregistré à haute précision uniquement.

■Photo de comparaison de la transparence (distance entre la toile et l'objet : 50mm)

